



ОПИСАНИЕ

RustiQ е декоративно покритие на основата на железен прах, подходящо за финално оформление на декоративни стени и обекти. След нанасяне на слой RustiQ железните частици се активират с Stoopen & Meeûs RustiQ & OxiQ активатор. Крайният резултат се определя от техниката на работа с маламашката и техниката на активация.

RustiQ може лесно да се комбинира с OxiQ, декоративно покритие на основата на меден прах. Тъй като RustiQ и OxiQ се активират с един и същ активатор, продуктите могат да се използват едновременно или последователно за комбинирани декоративни ефекти.

Само за вътрешна употреба. Не е подходящ за повърхности, подложени на интензивна експлоатация, като плотове, подове и стълби.

ОСНОВА

Основата трябва да бъде стабилна, здрава, суха, чиста и без разделителни слоеве (като прах, мазнини, ронливи частици и др.).

Винаги нанасяйте Stoopen & Meeûs StucPrimer за подобрена адхезия.

ПОДГОТОВКА

RustiQ се предлага в опаковка от 4 kg.

Смесете RustiQ с указаното количество вода за разбъркване (0,88 l на 4 kg).

Добавяйте RustiQ постепенно и разбърквайте механично до получаване на хомогенна, гладка маса.

Винаги пригответе достатъчно количество RustiQ за финалното покритие, за да може да се обработи

цялата повърхност. Съхраняван в плътно затворен съд, защитен от пряка слънчева светлина и

замръзване, RustiQ може да се използва в продължение на няколко седмици.

ПОЛАГАНЕ

Грунд: основата трябва да бъде подготвена с един слой Stoopen & Meeûs StucPrimer (време за съхнене $\pm$ 1 час, в зависимост от попиваемостта на основата).

RustiQ: първи слой

- Използвайте венецианска или японска маламашка за декоративни мазилки и нанесете тънък слой RustiQ ($\pm$ 0,5/m²).
- 15 до 20 минути след нанасянето на RustiQ цялата повърхност трябва да бъде активирана с помощта на активатора. Активаторът трябва да се нанася обилно, с кръстосани движения. RustiQ трябва да бъде равномерно и напълно наситен от активатора.
 - За постигане на релефен резултат: нанесете пастата RustiQ и обработете с валеж с дълъг косъм или валеж за релефни покрития. След 15–30 минути загладете релефа при необходимост с маламашка или валеж с филцова повърхност и оставете да изсъхне. След 3–4 часа съхнене повърхността може да бъде активирана, без да се загуби релефният ефект
- Активирането е възможно до няколко дни след нанасянето, но преди полагането на защитното покритие. Активаторът трябва да се нанася с валеж и при необходимост леко да се полира с маламашката за декоративни мазилки.
- След изсъхване трябва да се нанесе втори слой активатор.

RustiQ: втори слой за допълнителни нюанси

- След като първият слой RustiQ изсъхне, на различни места може да се нанесе втори слой RustiQ (или при желание OxiQ) и след това да се активира, както е описано по-горе.

Допълнителни декоративни ефекти

- Мазилката може да бъде допълнително обработена (преди или непосредствено след активирането), например с валеж за релефни покрития Stoopen & Meeûs за по-силно изразена ръждова структура.



since 1894 by
stoopen & meeûs

RustiQ + activator

Технически данни



Защита на RustiQ:

RustiQ не е устойчив на зацапване и трябва да бъде защитен (след време за съхнене 8–12 часа) с Uniwall 1KPUmat. Uniwall 1KPUmat трябва да се нанася с валик с филцова повърхност (5 mm) в равномерен, тънък слой. По принцип, 1 слой е достатъчен. Върху по-интензивно натоварени повърхности се нанасят 2 слоя. Uniwall 1KPUmat усилва цветовете.

Stoopen & Meeûs препоръчва да се направят няколко представителни проби, преди да се покрие цялата повърхност, като се има предвид видът и състоянието на основата.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма на продукта	RustiQ е сив прах. RustiQ & OxiQ активатор е прозрачна течност.
Разход на RustiQ	$\pm 0,5 \text{ kg/m}^2/\text{слой}$
Разход на RustiQ и OxiQ активатор	$\pm 0,1 \text{ l/m}^2/\text{слой}$ Активирането на няколко етапа осигурява по-добър контрол върху крайния резултат.
Време за съхнене и втвърдяване	Времето за изсъхване зависи от основата и условията. RustiQ е сух на допир след минимум 3–4 часа. RustiQ е напълно втвърден след минимум 7 дни. RustiQ & OxiQ активатор: минимално време за изсъхване 1–2 часа върху суха основа. Забележка: Незащитеният RustiQ не е устойчив на зацапване и трябва да бъде защитен.
Температура	Температура на въздуха и основата между 10 и 25 °C.
Препоръчителни инструменти	За нанасяне на RustiQ: венецианска или японска маламашка За нанасяне на RustiQ & OxiQ активатор: валик
Почистване на инструментите	Вода и сапун
Съхранение	RustiQ + RustiQ & OxiQ активатор: 12 месеца (виж етикета на опаковката). Съхранявайте в неотворен, оригинален съд на хладно и без въздействие на замръзване. Предпазвайте от пряка слънчева светлина.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

RustiQ	Да се съхранява на място, недостъпно за деца. При необходимост от медицински съвет дръжте опаковката или етикета на продукта под ръка.
RustiQ & OxiQ Активатор	Причинява силно дразнене на очите. Много токсичен за водни организми с дълготрайни последици. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. След работа измийте ръцете обилно. Носете предпазни ръкавици.
	ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Внимателно изплаквайте с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и ако това е лесно осъществимо. Продължете с изплакването. Ако очното дразнене продължи: Потърсете медицински съвет/помощ. Изхвърлете съдържанието/опаковката в одобрен център за рециклиране.
ОПАСНОСТ	Съдържа меден(II) сулфат, амониев хлорид
	UFI Activator: VS00-H01R-800T-SFYV



stoopen & meeûs

RustiQ + activator

Технически данни



ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Stoopen & Meeûs поема отговорност за качеството на своите продукти. Въпреки това не поема каквато и да е отговорност за тяхното прилагане. Клиентът носи отговорност за употребата или преработката на стоките. Информацията, предоставена в този технически лист, представлява общо продуктово описание. Винаги преди употреба и преработка се консултирайте с техническите и информационните листове за безопасност на нашия уебсайт. Stoopen & Meeûs препоръчва да се следват нашите обучения, за да се ограничи рискът от грешки при полагането.

Stoopen & Meeûs N.V. Van Praetstraat 22 2660

Hoboken Belgium

VAT: BE0450 824

623 www

www.stoopen-meeus.com

info@stoopen-meeus.