



ОПИСАНИЕ

OxiQ е декоративно покритие на основата на меден прах, подходящо за завършване на декоративни стени и обекти: След нанасяне на слой OxiQ медните частици се активират с активатора Stoopen & Meeûs RustiQ & OxiQ. Крайният резултат се определя от техниката на работа с шпаклата и техниката на активиране.

OxiQ може лесно да се комбинира с RustiQ, декоративно покритие на основата на железен прах. Тъй като RustiQ и OxiQ се активират с един и същ активатор, продуктите могат да се използват едновременно или последователно за комбинирани декоративни ефекти.

Само за вътрешна употреба . Не е подходящ за повърхности, подложени на интензивна употреба , като плотове, подове и стълби.

ОСНОВА

Основата трябва да е стабилна, здрава, суха, чиста и без разделителни слоеве (като прах, мазнини , ронливи частици и др.).

Винаги нанасяйте Stoopen & Meeûs StucPrimer за подобрена адхезия.

ПОДГОТОВКА

OxiQ се предлага в опаковка от 4 kg. Смесете OxiQ с посоченото количество вода за разбъркване (0,88 l на 4 kg). Добавяйте OxiQ постепенно и разбърквайте механично до получаване на хомогенна г ладка маса. Винаги пригответе достатъчно OxiQ за финалното покритие, за да покриете цялата

повърхност. Съхраняван в плътно затворен съд, защитен от пряка слънчева светлина и замръзване, OxiQ

може да бъде използван в продължение на няколко седмици.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Грунд: основата трябва да бъде подготвена с 1 слой Stoopen & Meeûs StucPrimer (време за съхнене $\pm$ 1 час, в зависимост от попиваемостта на основата).

OxiQ: първи слой

- Използвайте венецианска или японска шпакла за декоративна мазилка и нанесете тънък слой OxiQ ($\pm$ 0,5 kg/m²).
- 15 до 20 минути след нанасяне на OxiQ цялата повърхност трябва да бъде активирана с активатора. Активаторът трябва да се нанася обилно с кръстосани движения. OxiQ трябва да бъде равномерно и напълно наситен от активатора.
 - За постигане на текстуриран резултат: нанесете пастата OxiQ и обработете с валеж с дълъг косъм или с валеж за грапава мазилка. След 15–30 минути загладете текстурата при необходимост с шпакла или с валеж с филцово покритие и оставете да изсъхне. След 3–4 часа сушене може да се активира, без да се загуби текстурният ефект.
- Активиране е възможно до няколко дни след нанасянето, но преди полагането на защитното покритие. Активаторът трябва да се нанася с валеж и при необходимост леко да се полира с маламашка за декоративна мазилка.
- След изсъхване трябва да се нанесе втори слой активатор.

OxiQ: втори слой за допълнителни нюанси

- След като първият слой OxiQ изсъхне, на различни места може да се нанесе втори слой OxiQ (или при желание RustiQ), след което да се активира, както е описано по-горе.

Допълнителни декоративни ефекти

- Мазилката може също да бъде допълнително обработена (преди или непосредствено след активиране), например с валеж за грапава мазилка Stoopen & Meeûs за допълнителна структура.

Защита на OxiQ:

OxiQ не е устойчив на замърсяване и трябва да бъде защитен (след време за съхнене 8-12 часа) с Uniwall 1 KPMat. Uniwall 1 KPMat трябва да се нанася с филцов валик (5 mm) в равномерен, тънък слой. По принцип 1 слой е достатъчен. Нанесете 2 слоя върху по-интензивно използвани повърхности. Uniwall 1 KPMat усилва цветовете.

Stoopen & Meeûs препоръчва да се направят няколко представителни проби, преди да се покрие цялата повърхност, като се има предвид типът и състоянието на основата.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма на продукта	OxiQ е сив прах. RustiQ & OxiQ активатор е прозрачна течност.
Разход на OxiQ	$\pm 0,5 \text{ kg/m}^2 / \text{слой}$
Разход на активатора RustiQ & OxiQ	$\pm 0,1 \text{ l/m}^2 / \text{слой}$ Активирането на няколко етапа осигурява по-добър контрол върху крайния резултат.
Време за съхнене и втвърдяване	Времето за съхнене зависи от основата и условията. OxiQ е сух на допир след минимум 3-4 часа. OxiQ е напълно втвърден след минимум 7 дни. RustiQ & OxiQ активатор: минимално време за съхнене 1-2 часа върху суха основа. Забележка: Непротектираният OxiQ не е устойчив на замърсяване и задължително трябва да бъде защитен.
Температура	Температура на околната среда и основата между 10 и 25 °C.
Препоръчвани инструменти	За нанасяне на OxiQ: венецианска или японска шпакла За нанасяне на RustiQ & OxiQ активатор: валик
За почистване на инструментите	Вода и сапун
Съхранение	OxiQ + RustiQ & OxiQ активатор: 12 месеца (виж контейнера). Съхранявайте в неотворена оригинална опаковка на хладно и без опасност от замръзване. Предпазвайте от пряка слънчева светлина.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

 ВНИМАНИЕ	Много токсичен за водните организми. Вреден за водните организми с дълготраен ефект. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. При необходимост от медицински съвет дръжте опаковката или етикета на продукта под ръка. Избягвайте изпускане в околната среда. Събере теразлятото количество. Изхвърлете съдържанието/опаковката при оправомощен приемател на отпадъци.
 ОПАСНОСТ	Причинява сериозно дразнене на очите. Много токсичен за водните организми с дълготраен ефект. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Измийте добре ръцете след работа. Носете предпазни ръкавици. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: изплаквайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и това е лесно осъществимо. Продължете с изплакването. Ако дразненето на очите продължи: Потърсете медицински съвет /помощ. Изхвърлете съдържанието/ опаковката в одобрен център за рециклиране.
	Съдържа меден(II) сулфат, амониев хлорид
	UFI активатор : VS00-H01R-800T-SFYV



STOOPEN & meeûs

OxiQ + активатор Технически данни



Минерално - Каменни
шпакловки & мазилки

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Stoopen & Meeûs носи отговорност за качеството на своите продукти. Въпреки това не носи отговорност за начина на прилагане на тези продукти. Клиентът носи отговорност за използването или обработката на стоките. Информацията, предоставена в този технически лист, представлява общо описание на продукта. Винаги се консултирайте с техническите и информационните листове за безопасност на нашия уебсайт преди употреба и обработка. Stoopen & Meeûs препоръчва да се следват нашите обучителни курсове, за да се ограничи рискът от грешки при прилагането.

Stoopen & Meeûs N.V. Van Praetstraat 22 2660
Hoboken Belgium
VAT: BE0450 824
623 [www](http://www.stoopen-meeus.com)
[.stoopen-meeus.com info](mailto:info@stoopen-meeus.com)
[@stoopen-meeus.com](mailto:info@stoopen-meeus.com)