



ОПИСАНИЕ

Crustal е изключително универсално декоративно покритие за стени. С Crustal може да се постигне както сравнително равномерен кредово-матов щукатурен ефект, така и груб, естествен вид.

За по-голяма дълбочина нанесете тонировки с различна степен на деликатност с помощта на CrustalAccent.

Благодарение на бавното съхнене можете да работите спокойно, за да получите автентична стенна декорация, която е и удароустойчива. Crustal по този начин предлага перфектно решение за комбиниране на всеки стил с груби органични елементи.

Само за вътрешна употреба. Не е подходящ за мокри помещения.

ОСНОВА

Основата трябва да бъде стабилна, здрава, суха, чиста и без разделителни слоеве (като прах, мазнини, ронливи частици и др.). За по-добро сцепление винаги нанасяйте Stooppen & Meeûs StucPrimer.

ПОДГОТОВКА

Crustal, предлаган в опаковки от 4 kg или 16 kg, се оцветява с прахообразен пигмент Stooppen & Meeûs (2,5%, 5%, 7,5% пигмент). Всички пигменти могат да се смесват помежду си.

Смесете пигмента в предписаното количество вода, преди постепенно да добавяте праха Crustal.

Разбърквайте механично в продължение на 3–5 минути, докато се получи кремообразна хомогенна смес.

При необходимост добавете допълнително вода според избраната техника.

Ако е необходимо, разбъркайте между отделните етапи или добавете малко вода и отново разбъркайте.

Количеството вода за разбъркване и дебелината на слоя заедно определят времето за обработка върху стената.

Препоръчително е да се подготви един ден предварително.

НАНАСЯНЕ

Грунд: основата първо трябва да бъде подготвена чрез нанасяне на един слой Stooppen & Meeûs StucPrimer. (време за съхнене $\pm$ 1 час, в зависимост от погивателната способност на основата).

Нанасяне на Crustal: използвайте венецианска маламашка и нанесете Crustal върху стената. За повечето структури е достатъчен един слой (консултирайте се с ръководството за нанасяне за повече информация относно различните техники).

След като Crustal бъде нанесен, използвайте Crustal четка, Crustal валяк и др., за да оформите желаните модели/текстури.

Следобработка: CrustalAccent е допълнителна обработка с водоразреден пигмент, който след това се фиксира с CrustalFix. Моля, първо се запознайте с ръководството за повече информация относно следобработката.

Crustal може да бъде защитен от влага и петна със Stooppen & Meeûs Uniwall 1KPUMATT (лак - тънкослойно нанасяне). Заб.: Всеки защитен слой влияе върху крайния цвят.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма на продукта	Бял прах
pH	12 до 13
Смесителна вода	$\pm$ 0,25 l/kg, в зависимост от техниката. При необходимост добавете допълнително количество вода.
Адхезия	Прилепва много добре към Stooppen & Meeûs StucPrimer.
Брой слоеве	1 до 2 слоя, в зависимост от основата и желаните декоративен ефект. За повечето структури/текстури един слой е достатъчен.
Разход Crustal	$\pm$ 1,5 kg/m ² на слой. Общият разход зависи от техниката
Отворено време / Живот на сместа	Продуктът може леко да се сгъсти след приготвяне. Може отново да се разбърка и да се използва в продължение на седмици
Време за изсъхване	2–4 часа
Време за втвърдяване	Напълно втвърден след 1 седмица



since 1894 by

stoopen & meeûs

Crustal®

Технически данни



Температура	Температура на околната среда и основата между 8 и 25 °C
Препоръчани инструменти	Венецианска маламашка, Crustal четка, Crustal валяк и др.
Почистване на инструментите	Вода
Съхранение	Мин. 1 година: на сухо място, в затворена опаковка

КОНВЕРСИОННИ ТАБЛИЦИ

ПИГМЕНТ

	1 kg	2 kg	4 kg	6 kg	8 kg	16 kg
2,5 %	25 g	50 g	100 g	150 g	200 g	400 g
5 %	50 g	100 g	200 g	300 g	400 g	800 g
7,5 %	75 g	150 g	300 g	450 g	600 g	1200 g

ВОДА

1 kg	2 kg	4 kg	6 kg	8 kg	16 kg
0,25 l	0,5 l	1 l	1,5 l	2 l	4 l

Минимално препоръчително количество

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Смесвайте Crustal на открито или в добре проветрено помещение. Crustal е силно алкален продукт. Предизвиква кожно дразнене. Предизвиква сериозно увреждане на очите. Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Носете защитни ръкавици/защитно облекло/предпазни очила/предпазен шлем. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Внимателно изплаквайте с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и лесно могат да бъдат отстранени. Продължете с изплакването. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/... ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода/сапун. Избягвайте вдишването на прах/дим/газ/мъгла/пари/аерозоли. ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го дръжте в удобно положение за дишане.

UFI: CXC1-60NJ-F00T-KW6R



ОПАСНОСТ

СЪОБЩЕНИЕ

Stoopen & Meeûs поема отговорност за качеството на своите продукти. Въпреки това не носи отговорност за начина на приложение на тези продукти. Клиентът носи отговорност за използването или преработването на стоките. Информацията, предоставена в този технически информационен лист, представлява общо описание на продукта. Винаги се консултирайте с най-новата версия на ръководството, както и с техническия и информационния лист за безопасност.

Stoopen & Meeûs N.V. Van Praetstraat 22. 2660 Hoboken Belgium.
623 www.stoopen-meeus.com info@stoopen-meeus.com

VAT: BE0450.824.