



ОПИСАНИЕ

LimePaint е изключително матирана прахообразна боя, особено подходяща за всички видове декоративни техники на боядисване. Уникалният краен резултат е копринено, топло декоративно покритие с естествен, жив вид и преливащи нюанси на цвета. Тази еко-съобразна минерална боя има висока паропропускливост и предотвратява образуването на мухъл.

ОСНОВА

За вътрешна употреба върху всички стабилни минерални основи, както и върху стари, алкалоустойчиви слоеве боя, дърво, MDF, метал. Основата трябва да бъде суха, чиста и без разделителни слоеве (като прах, мазнини, ронливи частици и др.).

Небоядисани повърхности

При неравномерно попиващи повърхности първо нанесете Uniwall Fix, а след това Uniwall Primer NF-21, преди да нанасяте LimePaint.

Боядисани повърхности: необходимо е да се шлайфат/матират (с шкурка 120-150 g) преди нанасяне на Uniwall Грунд NF-21.

ПОДГОТОВКА

LimePaint, предлаган в опаковки от 4kg или 8kg, се оцветява с прахообразен пигмент Stoop en & MeeÛs (5 %- 15 % пигмент). Всички пигменти могат да се смесват помежду си.

Смесете пигмента в предписаното количество вода и след това постепенно добавете LimePaint. Разбърквайте механично в продължение на 3-5 минути до получаване на гладка, хомогенна смес. Винаги пригответе достатъчно боя за финалния слой, за да покриете цялата повърхност. При необходимост разбърквайте между отделните нанасяния или добавете малко вода и разбърквайте отново.

Забележка: Добавянето на повече вода и разбъркването може да доведе до разлики в цвета.

НАНАСЯНЕ LimePaint трябва да се нанася с четка за варова боя. Моля, направете справка с ръководството за повече информация относно различните техники. LimePaint може да бъде защитен от влага и замърсявания с Stoop en & MeeÛs Uniwall 1KPUMatt лак. Забележка: Всеки защитен слой трябва да се нанася равномерно и тънко и в различна степен влияе върху крайния цвят, както и върху екологичните и природосъобразните свойства. Uniwall 1KPUMatt се нанася с валик с филцов кожух.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма на продукта	Бял прах.
pH	11 до 12
Смесителна вода	± 1-1,2 l/kg, в зависимост от основата, техниката и пигментацията.
Адхезия	Много добра адхезия към различни основи. За да се предотвратят разлики в цвета поради различна степен на попиваемост, първо нанесете Stoop en & MeeÛs Uniwall primer NF21. Uniwall Fix се използва за импрегниране и насищане на силно попиващи основи.
Брой слоеве	1-2 слоя в зависимост от основата и желаната визия.
Разход LimePaint	0,1-0,2 kg/m ² сух прах на слой. Разходът зависи в много голяма степен от основата и дебелината на слоя.
Отворено време / Живот на сместа (pot life)	След приготвяне продуктът може леко да се сгъсти. Може да бъде отново хомогенизиран и използван в рамките на няколко седмици.
Време за съхнене	1-5 часа в зависимост от условията. Може да се боядисва върху него веднага щом изсъхне.
Време за втвърдяване	Пълно втвърдяване след 2-3 месеца поради карбонизация.
Температура	Температура на околната среда и основата между 8 и 25 °C.
Препоръчвани инструменти	Четка за варова боя
Почистване на инструментите	Вода.
Съхранение	Минимум 1 година: на сухо, в затворена опаковка. Поне 1 седмица след разбъркване с вода.



since 1894 by
STOOPEN & MEEÛS

LimePaint

Технически данни



ТАБЛИЦИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ

ПИГМЕНТ

	1 kg	2 kg	4 kg	6 kg	8 kg	16 kg
5 %	50 g	100 g	200 g	300 g	400 g	800 g
10 %	100 g	200 g	400 g	600 g	800 g	1600 g
15 %	150 g	300 g	600 g	900 g	1200 g	2400 g

ВОДА

1 kg	2 kg	4 kg	6 kg	8 kg	16 kg
1 l	2 l	4 l	6 l	8 l	16 l

Минимално препоръчително количество

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Смесвайте MixLimePaint на открито или в добре проветриво помещение. LimePaint е силно алкален продукт. Причинява кожно раздразнение. Причинява сериозно увреждане на очите. Може да причини дразнене на дихателните пътища. Пазете далеч от деца. Носете предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и това е лесно за изпълнение. Продължете промиването. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/... ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте с обилно количество вода/... избягвайте вдишване на прах/дим/газ/мъгла/пари/аерозоли. ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и осигурете удобна поза за дишане.

UFI: F3X1-E0PX-Q00T-V5RN



ОПАСНОСТ

СЪОБЩЕНИЕ

Stoopen& Meeûs поема отговорност за качеството на своите продукти. Въпреки това не носи отговорност за начина на прилагане на тези продукти. Клиентът носи отговорност за употребата или обработката на стоките.

Информацията, предоставена в този технически информационен лист, представлява общо описание на продукта. Винаги се консултирайте с най-актуалната версия на ръководството, както и с техническия и листа за безопасност.

Stoopen&Meeûs N.V. Van Praetstraat 22, 2660 Hoboken, Belgium. VAT №: BE0450.824.623
www.stoopen-meeus.com info@stoopen-meeus.com