



since 1874 by
STOOPEN & meeÿs

Stuc Vestre

Технически данни



Минерално - Каменни
шпакловки & мазилки

ОПИСАНИЕ

StucVestre е двукомпонентна, епоксидно модифицирана, водоразтворима декоративна шпакловка. Подходяща е за вътрешна употреба върху почти всякаква здрава, стабилна и равна основа, както на подове, така и на стени. **StucVestre** е разработена като декоративно-функционално покритие с дебелина на слоя приблизително 0,5 mm, в зависимост от основата, броя на слоевете и желания резултат.

StucVestre може да се тонира с прахообразни пигменти *Stoop en & Meeÿs*, което осигурява голяма творческа свобода.

Приложим върху подове и стени в жилищни помещения, търговски площи като магазини, ресторанти, шоуруми, офиси и др.

Забележка: Не е подходящ за подове, изложени на гуми от автомобили или велосипеди.

ОСНОВА

Основата трябва да е здрава, стабилна, суха, чиста и без отделящи се слоеве (като прах, мазнина, ронливи частици и др.). Подходяща е за вътрешна употреба върху циментова замазка, бетон, гипсови или циментови мазилки, както и други стабилни основи.

За подове винаги нанасяйте *StucResin RFM Primer* (с 40% фин кварц и 10% вода) за оптимално сцепление. За стени *StucPrimer* е достатъчен. След изсъхване леко шлайфайте и обезпрашете грунда.

Забележка: Декоративното покритие не решава основни проблеми с основата.

ПРИЛОЖЕНИЕ

StucVestre се нанася на тънък слой с маламашка от неръждаема стомана. За подове нанесете два слоя върху *StucResin RFM Primer*, а за стени е достатъчен един слой върху *StucPrimer*. **StucVestre** се заглажда с маламашка, но върху стени може да се придаде и лека текстура.

StucVestre винаги трябва да бъде защитен със *StucResin PU*. Преди нанасяне повърхността трябва леко да се шлайфа със шкурка 120–150. Препоръчват се два слоя *StucResin PU* за подове и най-малко един слой за стени. Защитният слой оказва минимално влияние върху цвета и осигурява равномерно ниво на гланц.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма на продукта и съотношение за смесване	Компонент А (91% – 100 части), компонент В (9% – 10 части). StucVestre се доставя в комплект от 14,5 кг (А) и 1,5 кг (В).
Разреждане	За вертикални повърхности разреждането не се препоръчва. За хоризонтални повърхности може да се добавят 0–3% вода.
Оцветяване	StucVestre се оцветява с прахообразни пигменти <i>Stoop en & Meeÿs</i> (0,31%, 0,62%, 1,25%, 2,5%, максимум 5% пигмент – 50g, 100g, 200g, 400g, максимум 800g на 16kg).
Съдържание на сухо вещество	88–92 % (ASTM D2369)



Плътност на натиск	> 60 MPa (UNI 13892/2)
Сцепление	Адхезия към бетон > 1,5 MPa (ASTM D 4541)
Брой слоеве	Два декоративни слоя върху напълно стабилна и равна основа за подове с грунд <i>StucResin RFM</i> (текстуриран). Стените могат да се завършат в един слой със <i>StucPrimer</i> .
Разход	В зависимост от техниката: 0,550 kg/m ² на слой и приблизително 0,5 mm дебелина на слоя върху равна основа.
Време за работа/живот на сместа	50–60 минути при 20°C ± 2°C след смесване. По-кратко при по-високи температури.
Време за съхнене	Сухо на допир след 1–2 часа, в зависимост от дебелината на слоя и условията. Втори слой след 6–24 часа.
Време за втвърдяване	Пълно втвърдяване след 1 седмица. Възможно е да се стъпва 24 часа след изсъхване.
Температура	Температурата на околната среда и основата трябва да бъде между 15–25°C – избягвайте пряка слънчева светлина и течение. Влажност <70%.
Съхранение	КОМПОНЕНТ А: 12 месеца на сухо, в затворена опаковка, при минимум 10°C. КОМПОНЕНТ В 12 месеца на сухо, в затворена опаковка, мин. 10°C

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

КОМПОНЕНТ А  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Може да предизвика алергична кожна реакция. Носете защитни ръкавици и защита за очи/лице. Избягвайте вдишване на прах/дим/газ/мист/пари/спрей. При кожно дразнене или обрив: Потърсете медицински съвет/помощ. Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
	Съдържа ТЕРА ADDUCT POLYMER СМІТ/МІТ – 5-ХЛОРО-2-МЕТИЛ-2Н-ИЗОТИАЗОЛ-3-ОН И 2-МЕТИЛ-2Н-ИЗОТИАЗОЛ-3-ОН (3:1), 2-МЕТИЛ-2Н-ИЗОТИАЗОЛ-3-ОН, 1,2-БЕНЗИЗОТИАЗОЛ-3(2Н)-ОН
	UFI : 5V01-Q0R9-E00H-27UQ
КОМПОНЕНТ В  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Причинява сериозно дразнене на очите. Причинява дразнене на кожата. Може да предизвика алергична кожна реакция. Носете защитни ръкавици и защита за очи/лице. Избягвайте вдишване на прах/дим/газ/мист/пари/спрей. При кожно дразнене или обрив: Потърсете медицински съвет/помощ. Ако дразненето на очите продължава: Потърсете медицинска помощ/съвет. Измийте ръцете обилно след работа с продукта. Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
	Съдържа 2,2-БИС-[4-(2,3-ЕПОКСИПРОПОКСИ)ФЕНИЛ]-ПРОПАН ОКСИРАН, МОНО[(С12-14-АЛКИЛОКСИ)МЕТИЛ] ПРОИЗВОДНИ.
	UFI: DX01-70EP-R000-RKES

VOC съдържание на смесения продукт макс. 25 g/L (без вода).



since 1894 by
STOOPEN & meeûs

Stuc Vestre

Технически данни



Минерално - Каменни
шпакловки и мазилики

СЪОБЩЕНИЕ

Stoopen & Meeûs поема отговорност за качеството на своите продукти. Въпреки това не поема никаква отговорност за полагането на тези продукти. Клиентът носи отговорност за употребата или обработката на стоките. Информацията, предоставена в този технически лист, представлява общо описание на продукта. Винаги се консултирайте с най-актуалната версия на ръководството, както и с техническите и информационните листове за безопасност.

Stoopen & Meeûs N.V. Van Praetstraat 22. 2660 Hoboken Belgium.

VAT: BE0450.824.623

www.stoopenmeeus.com info@stoopen-meeus.com

