



since 1894 by

STOOPEN & MEEÛS

Rifine

Технически лист

Минерално - Каменни
шпакловки & мазилки

ОПИСАНИЕ

Rifine е универсална, природна, декоративна варова мазилка, предназначена за крайно покритие на (вътрешни) стени и тавани. Гланцова или матова, с много или малко цветови нюанси. Rifine е мазилка, която може лесно и интуитивно да се нанася в два слоя. Това е варова мазилка с особено дълго отворено време за работа върху стената. Това означава, че може без усилие да се коригира, като се запазват външният вид и усещането (например чрез шлифване). Може да се оцветява с прахообразни пигменти *Stoopen & Meeûs*.

ОСНОВА

Вътрешно приложение върху всички стабилни минерални основи, както и върху стари, алкално-устойчиви слоеве боя, дърво, MDF, метал. Основата трябва да бъде суха, чиста и без разделителни слоеве (като прах, мазнини, ронливи частици и др.).

Непокрити повърхности: При неравномерно попиващи повърхности нанесете StucPrimer преди полагане на **Rifine**.

Боядисаните повърхности трябва да бъдат шлайфани или матирани (с шкурка 120-150 g) преди нанасяне на StucPrimer.

ПОДГОТОВКА

Rifine, е наличен в опаковки от 16 kg и се оцветява с пигмент на прах *Stoopen & Meeûs*

(от 1,25% до 7,5 % пигмент). Всички пигменти могат да се смесват помежду си.

Смесете пигмента в предписаното количество вода и след това постепенно добавяйте **Rifine**.

Смесвайте механично 5-8 минути до получаване на гладка, хомогенна смес.

Винаги приготвяйте достатъчно материал за завършващият слой, за да покриете цялата повърхност.

При необходимост разбърквайте междувременно или добавяйте малко вода и разбъркайте отново.

Забележка: Добавянето на повече вода и разбъркването могат да доведат до разлики в цвета.

НАНАСЯНЕ

Rifine се нанася с венецианска или японска шпакла за мазилка. Първият слой е изравнителен, а вторият придава по-изразени декоративни ефекти и дълбочина. Първият слой трябва да бъде напълно сух, преди да се нанесе вторият.

Rifine може да бъде защитен от петна и замърсявания, в резултат на докосване, чрез *Stoopen & Meeûs* Uniwall 1KPUMatt лак, Uniwall 1KPUGloss или Uniwall Wax. Uniwall 1KPUMatt / Uniwall 1KPUGloss се нанася на тънък слой чрез кръстосана техника с тънък валяк от филц. Нанесете тънък слой Uniwall Wax с помощта на венецианска маламашка или японска маламашка за мазилка. Може да се полира с вълнен полиращ пад след нанасяне за допълнителен гланц.

Stoopen & Meeûs силно препоръчва винаги да се извършват представителни тестове, като се вземат предвид естеството и състоянието на основите, преди да се премине към обработка и изпълнение.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма на продукта	Бял прах.
pH	11 до 12
Количество вода за смесване	0,35 л/кг, в зависимост от основата, техниката и пигментацията.
Адхезия	Много добра адхезия към различни основи. За да се предотвратят разлики в цвета, причинени от различна попиваемост, първо нанесете <i>Stoopen & Meeûs</i> StucPrimer.
Брой слоеве	2 слоя
Разход на Rifine	0,75 kg/m ² сух прах на слой. Разходът зависи в голяма степен от основата и дебелината на слоя.
Отворено време / Живот на сместа	След приготвяне продуктът може леко да се сгъсти. Може да се използва няколко седмици.
Време за изсъхване	6 часа в зависимост от условията. Може да се боядисва веднага след изсъхване.
Време за втвърдяване	Пълна твърдост се достига след 2-3 месеца поради карбонизация.
Температура	Температура на въздуха и основата между 8 и 25 °C.



since 1894 by
STOOPEN & meeûs

Rifine

Технически лист



Препоръчителни инструменти	Венецианска или японска шпакловъчна маламашка
За почистване на инструментите	Вода.
Съхранение	Минимум 1 година: на сухо, в затворена опаковка. Поне 1 седмица, след смесване с вода.

Таблицы за преобразуване

Пигмент

	1 кг	2 кг	4 кг	6 кг	8 кг	16 кг
1.25 %	12,5 г	25 г	50 г	75 г	100 г	200 г
2.5 %	25 г	50 г	100 г	150 г	200 г	400 г
5 %	50 г	100 г	200 г	300 г	400 г	800 г
7.5 %	75 г	150 г	300 г	450 г	600 г	1200 г

ВОДА

1 кг	2 кг	4 кг	6 кг	8 кг	16 кг
0,35 л	0,7 л	1,4 л	2,1 л	2,8 л	5,6 л

Минимално препоръчително количество

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Смесвайте **Rifine** на открито или в добре вентилирано помещение. **Rifine** е продукт с висока алкалност. Предизвиква дразнене на кожата. Причинява сериозно увреждане на очите. Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Носете защитни ръкавици/защитно облекло/защита за очите/защита за лицето. ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Изплаквайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и това е лесно. Продължете изплакването. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/... ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода/... избягвайте вдишване на прах/дим/газ/аерозол/пари/спрей. ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете човека на чист въздух и го поставете в удобно положение за дишане.

UFI: E600-Y06Y-400C-42WE



ОПАСНОСТ

СЪОБЩЕНИЕ

Stoopen & Meeûs носи отговорност за качеството на своите продукти. Въпреки това, не поема никаква отговорност за приложението на тези продукти. Клиентът носи отговорност за използването или приложението на продуктите. Предоставената информация представлява общо описание на продукта. Винаги се консултирайте с най-актуалната версия на наръчника (ако е приложимо), както и с техническите и информационните листове за безопасност, преди употреба и прилагане на нашите продукти. Те са налични на нашия уебсайт или чрез QR кода върху етикета на опаковката на продукта. Stoopen & Meeûs препоръчва преминаване на обученията на Stoopen & Meeûs с цел ограничаване на риска от грешки при прилагане.

Stoopen & Meeûs N.V. Van Praetstraat 22. 2660 Hoboken - Белгия
www.stoopen-meeus.com info@stoopen-meeus.com

VAT: BE0450 824 623